

SECCIÓN

01

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRÁFICO CARRETERO BS NORMA SCT

La Pintura para Señalamiento Horizontal base solvente "NORMA SCT"; es una pintura con características de secado rápido y altamente resistente al desgaste por rodamiento y degradación por condiciones climáticas.

TIPO

Alquidial media cortada en tolueno y modificada con hule clorado.

USO RECOMENDADOS

Es ideal para señalamientos sobre carpeta de pavimento asfáltico y/o concreto hidráulico, en zonas como:

- Autopistas y Carreteras
- Vialidades Urbanas
- Cruces peatonales
- Aero-pistas
- Estacionamientos de centros comerciales, etc.

COLORES

Blanco Euro-Star y Amarillo .

ACABADO

Mate

SECCIÓN

02

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

69.5% mínimo

VISCOSIDAD

69-76 unidades krebs

DENSIDAD

1.4 Kg. / L mínimo

Nota: Las características arriba mencionadas, cumplen en un 100% con lo establecido en las normas S.C.T.-"N-CMT-5-01-001/05" y NMX-C-451-ONNCCE-2006.

SECCIÓN

03

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Acabado mate, secado rápido y altamente resistente al desgaste por rodamiento y degradación por condiciones climáticas.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Debido a la influencia de las condiciones ambientales, las técnicas de aplicación, los tiempos de secado, la aplicación de capas adicionales y el servicio de los productos en el campo de aplicación pueden cambiar a condiciones no descritas en esta información. No aplique cuando la humedad relativa sea mayor a 85%. No aplique cuando haya neblina en el ambiente.



SECCIÓN

04

DATOS DE APLICACIÓN

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación por lo cual no deberá adelgazarse con ningún tipo de diluyente, ya que se pueden alterar las características físico químicas del producto. Se recomienda aplicar este producto con pinta-rayas o equipo de aspersión, sólo en el caso de concreto hidráulico se puede utilizar brocha o rodillo. Limpiar equipo y herramienta con tolueno, xileno, aguarrás o tihhner estándar.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Agitar vigorosamente con un remo o pala de madera hasta lograr una consistencia homogénea.

DILUCIÓN

No se recomienda diluir, ya que el producto viene listo para su aplicación

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aspersión o rizado a 15 milésimas de pulgada de película húmeda.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar este producto con pinta-rayas o equipo de aspersión, sólo en el caso de concreto hidráulico se puede utilizar brocha o rodillo. Limpiar equipo y herramienta con tolueno, xileno, aguarrás o tihhner estándar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

- No se aplique el producto si la temperatura ambiente esta debajo de los 4°C o por arriba de los 43°C.
- La humedad relativa debe ser inferior al 90%
- Lavar perfectamente el equipo y utensilios usados para su aplicación.

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

15 Minutos promedio.

TIEMPO DE SECADO PARA LIBERACIÓN DE TRÁNSITO

30 Minutos promedio.

RENDIMIENTO TEÓRICO

2.6 m² / L, @ 15 milésimas de pulgada de Espesor de Película Húmeda.

El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la superficie o porosidad.

SECCIÓN

05

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto inflamable, manténgase alejado de las altas

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en su envase original cerrado, bajo techo y a temperatura no mayor a 35°C.

Dejar fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Ciérrase bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.



SECCIÓN

06

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No compatible con otros productos.
Uso exclusivo para señalización de carreteras y aeropistas
No recomendable su uso en talleres mecánicos.
No útil para su uso doméstico.

SECCIÓN

07

PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote de litro, galón, cubeta y tambo.

SECCIÓN

08

IMPORTANTE

Industria Mexap de México S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industria Mexap de México S.A de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.